



תעודת בדיקה מספר 9811900881

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : גלם מתכות ופלסטיק 2000 בע"מ
מענו : ת.ד. 213 תנובות 42830
תאריך ההזמנה : 2018/01/18

תאור המוצר

חומרי בניה :
הדגם הנבדק : PVDF FR תאורו: לוח אלומיניום מרוכב
ארץ יצור : סין
שם היצרן : ALUBANG DECOR.
(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל כתאריך 2018/01/16 הנוטל: המזמין

מהות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות בשרפה של חומרי בניה: שיטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנובמבר 2011

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה
כת"י 755 (2010) כדלהלן:
דרגת התלקחות - V (חמש)
דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)
דרגת עיוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)
- הערות -
כינוי הדגם ושם הייצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם
להצהרת מזמין הבדיקה.
פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2018/02/01

תאריך הדפסה מקורי

www.sii.org.il

שם החותם: גנקין מיכאל

תפקידו: מהנדס בודק

שם החותם: גורה רכרדו

תפקידו: ראש ענף

רח' האדם 71, 2018/01/31 מל-אביב 6997701, תאריך: 2018/01/31, פקס' 03-6429080, פקס' 03-6465233
ענף מוצרי גימור: טל' 03-6465225 פקס' 03-6465059, ענף מוצרי שלד: טל' 03-6465230 פקס' 03-6467659, ענף אש: טל' 03-6465190 פקס' 03-6465233

תעודת בדיקה מספר 9811900881

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

דף 2 מתוך 3

מידות הדוגמה: 26.5 X 90.2 ס"מ ועובי כולל של כ- 4 מ"מ

מסה ליחידת שטח: כ- 7192 גר'/מ"ר
מסה ליחידת נפח: כ- 1741 ק"ג/מ"ק

דוגמת לוח מפלסטיק בהיר סגור מכל הצדדיו בשכבות מתכת בגוון כסף אפרפר
המכונה ע"י המזמין: ALUMINIUM COMPOSITE PANEL - PVDF FR
תוצרת SHANGHAI ALUBANG DECORATIVE MATERIAL CO. LTD, סין.

תעודת בדיקה מספר 9811900881

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה					תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש								
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755								
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 15 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0				
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 10 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0				
2.3.2.2	סיווג המוצר							V	
2.4	צפיפות העשן								
2.4.4	בליעת אור מקסי	אחוז	3.0	4.0	5.0	4.0	4.0	4.0	
2.4.4	סיווג המוצר							4	
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף								
2.5.	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה						ראה הערה	עיוות הדוגמה, התרככותה או התכתה.
2.5.3	סיווג המוצר							3	